



Productinformatieblad



Alles in één pakket met weber sys coat en weber sys band voor een volledige bescherming tegen water onder de tegels.

- Compleet afdichtpakket
- Betrouwbare elastische afdichting
- Op alle ondergronden toepasbaar
- Waterdicht maken van hoekaansluitingen

Toepassing

Geschikt voor het waterdicht maken van bijvoorbeeld hoekaansluitingen, doorvoer van leidingen, afvoerputten bij tegelwerk in zowel badkamers, douchesruimtes en ruimtes waar waterbelasting voorkomt.

Toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de 30°C.

Leveringsvorm

Emmer met **weber sys coat** (4kg)

weber sys band (12 meter)

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Product eigenschappen

Compleet afdichtpakket

Betrouwbare elastische afdichting

Op alle ondergronden toepasbaar

Waterdicht maken van hoekaansluitingen

Kleuren

weber sys coat is blauw

weber sys band is wit.

Gereedschap

Kwast

Verbruik

Bij hoekaansluitingen: ca. 300 gr/m²

Bij vochtiggevoelige ondergronden: ca. 350 gr/m²

Datum: 25. September 2018

Pagina 1/2





Productinformatieblad



Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Zorg ervoor dat de ondergrond stof- en vetvrij, redelijk vlak, voldoende sterk en droog is.
Blijvende stoffige en/of afzandende ondergronden voorbehandelen met de **webertile prim**.

Aanmaken

Het afdichtingspakket, inclusief de **webersys coat** is direct klaar om te gebruiken.

Verwerken

Smeer de horizontale wand/vloer- aansluitingen en de de verticale wandaansluitingen in met de **weber sys coat**.
Gebruik hiervoor een kwast.
Druk in de natte pasta de **weber sys band**. Breng direct een tweede laag **weber sys coat** dekkend aan. Smeer hierbij de pasta minimaal 10 mm over de rand van de band.
Doorvoer van leidingen, afvoerputten en dergelijke rondom afsmeren met **weber sys coat**.
Voor het afdichten van vochtgevoelige ondergronden: Breng met behulp van een roller of kwast een dekkende laag afdichtpasta aan.
Indien noodzakelijk een tweede laag aanbrengen.

Reinigen

Maak het gebruikte gereedschap direct schoon met water.

Technische informatie

Praktische open tijd: ca. 25 minuten.
Wachttijd voor verdere verwerking: 2 - 4 uur, afhankelijk van de temperatuur.
Wachttijd voor ingebruikname: ca. 12 uur.
Initiële hechting: 1,5 N/mm²
Hechting na inwerking van warmte: 1,2 N/mm²
Uittrekking tot breuk: 200%

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

let op

Gebruik **weber sys band** altijd in combinatie met de **weber sys coat**.
weber sys pakket is niet geschikt voor buitentoepassingen, zwembaden, waterreservoirs en industriële vloeren.
Toepassen bij temperaturen tussen de +5°C en de 30°C.