



# Productinformatieblad



**Reparatiemortel met snelle verharding die breed inzetbaar is.  
Geschikt voor het vast zetten van trapleuningen, balustrades en leidingen.  
Snelle reparaties van steenachtige ondergronden.**

- Voor snelle montage en reparatie
- Vastzetten van trapleuningen, balustrades
- Wandcontactdozen en leidingen

## Toepassing

Geschikt voor snelle reparaties van steenachtige ondergronden, binnen en buiten. Weber repair snelcement is krimp- en chloridevrij. Het product is breed inzetbaar voor o.a. reparaties en montages, van trapleuningen, balustrades en leidingen en het dichten van gaten en scheuren.

Weber repair snelcement heeft een goede hechting op PVC.

## Leveringsvorm

doos à 2 en 4 kg

## Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

## Product eigenschappen

Reparatiemortel met snelle verharding die breed inzetbaar is.  
Geschikt voor het vast zetten van trapleuningen, balustrades en leidingen.  
Snelle reparaties van steenachtige ondergronden.

## Kleuren

Grijs

## Gereedschap

Mengemmer, troffel en spaan.

## Gebruiksaanwijzing

## Vorbereiding

Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Voor het aanbrengen de ondergrond eerst voorbevochtigen.

Gebruik voor het beste resultaat weber repair voorstrijk.



# Productinformatieblad



## Aanmaken

Gebruik voor alle reparaties en montages 400 ml water voor het aanmaken van 2 kg weber repair snelcement of 800 ml water voor het aanmaken van 4 kg weber repair snelcement.

## Verwerken

Het mengsel wordt snel hard, maak daarom niet meer specie aan dan in 5 minuten te verwerken is. 8 minuten na verwerking is het product belastbaar. De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.

Bij speciale toepassingen raden wij u aan altijd eerst een proef op te zetten.

## Afwerken

Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

## Reinigen

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water.

Verhard marteiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## Technische informatie

Samenstelling : gemodificeerd zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven om verwerking, verharding, en sterkte te verbeteren.

## Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 12 maanden na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

## let op

Dit product is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Hiervoor adviseren wij weber repair beton reparatie.

Gebruik bij verwerking van dit product beschermende handschoenen.

Gereedschap en handen direct reinigen met water en zeep.

Niet onder 5°C verwerken.

## Tips!

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding.

Gebruik gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.

Voor constructieve toepassingen adviseren wij het gebruik van weber repair beton reparatie.