



Productinformatieblad



Super snelle cement voor het direct dichten van lekkages. Ook geschikt als zeer snelle reparatiemortel.

- Direct dichten van lekkages
- Zeer goede hechting
- Ook geschikt als reparatiemortel

Toepassing

Geschikt voor binnen en buiten en voor wanden en vloeren.

Weber repair snelcement 1 min. waterstop is krimp-arm, chloridevrij en breed inzetbaar voor o.a. spoedreparaties en -montages, bevestigen en stellen van sanitair en PVC, vastzetten van gas-, water- en elektriciteitsleidingen, stoppen van lekkages (ook tegen waterdrang in), het dichten van gaten en bevestigen van beugels en haken. In sommige gevallen kan weber repair snelcement 1 min. waterstop droog op het lek worden gedrukt totdat het door het aanwezige vocht is afgebonden.

Leveringsvorm

Doos à 1 kg

Verkrijgbaarheid

Doe het zelf bouwmarkt

Product eigenschappen

Super snelle cement voor het direct dichten van lekkages.

Ook geschikt als zeer snelle reparatiemortel.

Niet onder 5°C verwerken.

Kleuren

Grijs

Gereedschap

Mengbakje, troffel, plamuurmes.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Voor het aanbrengen de ondergrond eerst voorbevochtigen.

Voor het beste resultaat bij reparaties gebruik weber repair voorstrijk.

Datum: 28. August 2018

Pagina 1/2





Productinformatieblad



Aanmaken

Gebruik voor alle reparaties en montages 250 ml water voor het aanmaken van 1 kg weber repair snelcement 1 min. waterstop.
Druk bij directe waterlekage droge weber repair snelcement 1 min. waterstop op de lekkage totdat het aanwezige water is afgebonden.

Verwerken

Het mengsel wordt zeer snel hard, maak daarom niet meer specie aan dan in 1 minuut te verwerken is. 3 minuten na verwerking is het product belastbaar.

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.

Bij speciale toepassingen raden wij u aan altijd eerst een proef op te zetten.

Afwerken

Direct na het aanbrengen het oppervlak afwerken met een spaan of plamuurmes.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water.
Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Technische informatie

Samenstelling : cement en zandmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven

Soortelijk gewicht : ca. 2,0

Gebruik : niet onder 5°C verwerken

Druksterkte na 15 minuten : ca 6,0 N/mm² (afhankelijk van omgevingstemperatuur)

Druksterkte na 28 dagen : ca 35 N/mm²

Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 12 maanden na productiedatum in de originele en gesloten verpakking.

let op

Dit product is niet voor constructieve toepassingen te gebruiken. Hiervoor adviseren wij weber repair beton reparatie. Gebruik bij verwerking van dit product beschermende handschoenen.

Gereedschap en handen direct reinigen met water en zeep.

Niet onder 5°C verwerken.

Tips!

De verwerkingstemperatuur heeft invloed op de binding. Gebruik daarom gekoeld water om de binding te vertragen en warm water om te versnellen.

Voor een minder snelle afbinding adviseren wij weber repair snelcement!