

Productinformatieblad



Natuursteen heeft een prachtige uitstraling, vooral als dit materiaal met een dunne voeg wordt verlijmd. Want juist de dunne voeg waarborgt de natuurlijke uitstraling van dit duurzame materiaal. Met Beamix Steenfix 862 kun je natuursteen naar eigen inzicht zelf gemakkelijk verwerken in je

- - Ideaal voor het lijmen/metselen van o.a. (natuur)stenen (planten)bakken, vijverombouw, (sier)putten en tuinmuren met een dunne voeg (2-6 mm)
- - Geschikt voor zuigende en niet zuigende stenen
- - Geschikt voor ongelijke natuurstenen (maximale afwijking 5mm)

Toepassing

Ideaal voor het lijmen/metselen van o.a. (natuur)stenen (planten)bakken, vijverombouw, (sier)putten en tuinmuren met een dunne voeg (2-6 mm)

- Geschikt voor zuigende en niet zuigende stenen
- Geschikt voor ongelijke natuurstenen (maximale afwijking 5 mm)

Leveringsvorm

Droge mortel in een emmer van 10 kg.

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf

Classificatie

Classificatie: M10, (polymeergemodificeerd)

Kleuren

Grijs

Gereedschap

Boormachine en roerspindel, troffel of lijkam, harde veger.

Verbruik VERBRUIKSTABEL

Dikformaat stenen (210X100X65), voeg ca. 5 mm, +/- 18 kg/m²
Dikformaat stenen (210X100X65), voeg ca. 2 mm, +/- 8 kg/m²

Productinformatieblad



Dosering

Natuursteen blokformaat (200X150X150), voeg ca. 5 mm, +/- 16 kg/m² Natuursteen blokformaat (200X150X150), voeg ca. 2 mm, +/- 6 kg/m² Gebruik ongeveer 1,5 liter leidingwater voor 10 kg metselmortel.

Gebruiksaanwijzing VOORBEREIDING

Sterk zuigende stenen 24 uur voor verwerking bevochtigen. Niet zuigende stenen droog verwerken. Overmatig zand van de stenen verwijderen. Stel indien gewenst profielen. Plaats de profielen op een zodanige manier dat men ook achter de profielen kan uitkrabben.

AANMAKEN

Gebruik ongeveer 1,5 liter leidingwater voor 10 kg metselmortel. Doe eerst 90% van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe. Meng de mortel in een speciekuip met een boormachine met roerspindel. Meng gedurende ca. 2 minuten totdat een plastische metselspecie ontstaat.

VERWERKEN

Verwerk de specie boven 0°C en verwerk geen bevroren stenen. Verwerk de specie binnen +/- 2 uur. De minimale voegdikte is afhankelijk van het zuiggedrag van de steen. Bij een zuigende steen is de minimale voegdikte 4 tot 5 mm en bij niet zuigende stenen is de minimale voegdikte 2 tot 3 mm. Bij de uitvoering van het metsel/lijm werk dienen de horizontale en verticale voegen "vol en zat" gemetseld/verlijmd te worden. De specie kan 1 tot 1,5 cm worden uitgekraabd op het moment dat de specie voldoende is aangetrokken. Het bepalen van dit moment is afhankelijk van het zuigende karakter van de steen en de weersomstandigheden waaronder wordt gemetseld. Vervolgens de lossen delen met een harde borstel verwijderen.

NABEHANDELEN

Bescherm het metselwerk bij schraal, warm en winderig weer tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het metselwerk regelmatig vochtig te houden met een waternevel. Bescherm het jonge metselwerk bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door het af te dekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen. Bescherm het jonge metselwerk tegen kans op bevriezing.

AANVULLENDE INFORMATIE

Bescherm het metselwerk bij schraal, warm en winderig weer tegen tocht en uitdroging. Doe dit door het metselwerk regelmatig vochtig te houden met een waternevel. Bescherm het jonge metselwerk bij langdurige regenval tegen overmatige wateropname door het af te dekken, ter voorkoming van witte uitslag en het uitspoelen van fijne delen. Bescherm het jonge metselwerk tegen kans op bevriezing.

Houdbaarheid

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum (zie verpakking) indien droog opgeslagen in de originele verpakking.

let op

Opgegeven verbruiken zijn indicatief en is gebaseerd op het gebruik van volle stenen. Witte uitslag en kleurverschillen in het metselwerk zijn, ondanks veel aandacht voor het product en de verwerking, door weersomstandigheden niet altijd te voorkomen. Omdat wij geen invloed hebben op het weer of de bouwomstandigheden is de kans op het ontstaan van witte uitslag of kleurverschillen niet uit te sluiten. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat aanvaarden.

Tips!

Doe eerst 90 % van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe. Meng gedurende ca. 2 minuten totdat een plastische metselspecie ontstaat.

Certificeringen