



## Productinformatieblad



**Hechtmiddel voor diverse toepassingen. Regelt de porositeit en versterkt de oppervlakte- cohesie van de ondergrond en verbetert de hechting.**

- Voor alle ondergronden
- Aanbrandmiddel voor niet zuigende ondergronden
- Morteltoeslagmiddel

### Toepassing

Universele kunststofdispersie voor binnen en buiten toepassing.

Voorstrijkmiddel voor vrijwel alle sterk of zwak zuigende ondergronden.

Aanbrand-voorstrijkmiddel voor gladde en gesloten ondergronden (tegelwerk, staal, polystyreen, e.d.).

Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout.

Toeslagmiddel voor verbetering van cement, gips- en kalkmortels.

### Leveringsvorm

Emmers à 1, 5, en 10 liter.

### Verkrijgbaarheid

### Product eigenschappen

Voor wand en vloer

Geschikt voor gipsgebonden vloeren

Aanmaken volgens doseringstabel

### Kleuren

Wit.

### Gereedschap

Bij gebruik als voorstrijkmiddel aanbrengen met roller, kwast, handveger of spuit.

### Verbruik

Ca. 30 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de toepassing, dosering, en porositeit van de ondergrond.

### Dosering

Zie tabel bij aanmaken.



# Productinformatieblad



## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding

Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, droog, vetvrij, en ontdaan zijn van losse delen zoals bijvoorbeeld de slikhuid.

### AANMAKEN

Voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden.

1 volumedeel **weberflevo uni** op 3 delen water.

Aanbrand-voorstrijkmiddel op gladde, niet zuigende ondergronden.

**weberflevo uni**, grof zand, cement en water in de volumeverhouding 1:1:1:1; mengsel aanbrengen met een stoffer in een laag van 2 à 3 mm; na 16 uur drogen opnieuw voorstrijken met **weberflevo uni** en water in de volumeverhouding 1:3.

Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout.

1 volumedeel **weberflevo uni** op 1 deel water aanbrengen; na 24 uur drogen opnieuw voorstrijken met **weberflevo uni** en water in de volumeverhouding 1:3.

Toeslagmiddel in mortels.

Maximaal 10% van het cementgewicht toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel (bij vloerverwarming minimaal 5%).

Vorstrijk op zuigende ondergrond i.c.m. muurverf.

1 volumedeel **weberflevo uni** op 5 delen water.

### VERWERKEN

Bij gebruik als voorstrijk, aanbrengen met roller, kwast, stoffer of spuit.

### AFWERKEN

Een afwerklaag kan al ca. 30 minuten na de voorbewerking 'nat in nat' aangebracht worden.

### Technische informatie

Samenstelling: kunststofdispersie met een vast stofgehalte van 50%

Droogtijd: ca. 2-4 uur bij 20 °C/50% relatieve luchtvochtigheid

Verdunner: water

Soortelijk gewicht: 1,06 kg/liter

### Houdbaarheid

Houdbaar tot 1 jaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.

### let op

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water

Niet onder 5 °C verwerken

Niet onverdund gebruiken

### Tips!

Bij gebruik als toeslag in mortels, **weberflevo uni** mengen in het aanmaakwater.