

Flexxfloors Stick Basic & Deluxe Leg- en onderhoudsinstructies

Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor Flexxfloors. Volg onderstaande leg- en onderhoudsinstructies voor jarenlang woonplezier.

ALGEMEEN

Toepassing

Flexxfloors Stick Basic & Deluxe is een vinyl vloer voor gebruik in verblijfsruimten in huis. Met de lengte en breedte [oppervlakte] van de kamer. Beschikt de ruimte over een erker of uitbouw, meet die dan afzonderlijk op. We adviseren minimaal 10 % extra aan te schaffen om snijfouten, snijafval of toekomstig gebruik af te dekken. De temperatuur van de ruimte mag niet onder de 10°C komen. De vloertemperatuur mag na het leggen niet hoger dan 28°C worden. Gebruik Flexxfloors daarom niet in combinatie met direct zonlicht, zoals bijv. in serres.

VOOR U BEGINT:

Basisregels

- De ondergrond voor Flexxfloors Stick moet hard, geheel vlak, goed dragend, scheurvrij en blijvend droog [max. 2% vochtgehalte] zijn. Deze moet ook schoon en vrij zijn van bijv. resten gips, verf, vetten of een niet hechtings cementsluier [2]. Strijk met uw hand over de vloer. Als stof of poeder op uw handen achterbleeft, moet de vloer schoongemaakt worden. Voor een sterke hechting tussen zuigende ondergronden en Flexxfloors Stick, is een voorbehandeling met Flexxfloors Primer noodzakelijk. Een zuigende ondergrond is te herkennen met een druppeltest. Laat een druppel water vallen op de vloer. Als deze na 1-2 minuten is ingetrokken is er sprake van een zuigende ondergrond. Basisvloeren zoals cementdek-, beton, anhydriet en houten vloeren zijn zuigende ondervloeren en moeten worden voorbehandeld met Flexxfloors Primer [9].
- Laat Flexxfloors Stick Basic & Deluxe minstens 48 uur in de ruimte waar het gelegd gaat worden onder dezelfde klimatologische omstandigheden acclimatiseren [1].
- Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 15°C [1].

Verschillende ondergronden

Met bovenstaande basisregels in acht genomen, hecht Flexxfloors Stick uitstekend op de meeste types ondergrond. Onderstaande behandelingen per type ondergrond zorgen voor een optimaal legresultaat:

- Betonvloer / cementdekvlak / anhydriet-vloer: Indien nodig ondergrond geheel vlak maken met egaliseermiddel, stofvrij maken en voorbehandelen met Flexxfloors Primer.
- Houten planken vloer: Losse planken vastzetten. Vloer uitvlakken met houtvezelpanelen met mes en groefverbinding en deze rondom verlijmen. Bevestig de panelen door deze vol te verlijmen of met rvs schroeven de 20 cm vast te zetten. Laat altijd 10 mm ruimte tussen de panelen en de muur, verwarmingsbuis, het kozijn etc. De uitgevlakte vloer vervolgens schuren, zuigen en voorzien van Flexxfloors Primer. Na het drogen de vloer licht naschuren met een fijn schuurmiddel en daarna weer stofvrij maken. Let op: door de werking van de ondergrond kunnen haadjes tussen de Flexxfloors Stick stroken ontstaan.
- Tegelvloer: Losse tegels vastzetten. De voegen opvullen met een egaliseermiddel of de vloer volledig egaliseren. Uitgevlakte vloer naschuren, stofvrij maken en voorbehandelen met Flexxfloors Primer.

- Laminaat en parket: Laminaat- en parketvloeren zijn niet geschikt als basisvloer om Flexxfloors Stick direct op te plaatsen. De vloer en eventuele onderlagen verwijderen en de stappen ondernemen volgens de basisregels voor de betreffende ondergrond.

- Vloerbedekking van soepel kunststof of textiel: Zachte ondergronden zoals tapijt, kurk, vinyl vloeren en ook linoleum zijn niet geschikt als basisvloer voor Flexxfloors Stick. Deze vloeren verwijderen, oude lijmresten afkrabben en de stappen ondernemen volgens de basisregels voor de betreffende ondergrond.

- Advies: gebruik een ondervloer die geschikt is voor het verwerken van een PVC Stick vloer.

- In geval van twijfel over de juiste verwerking van de vloerdelen, niet verder leggen, maar eerst contact opnemen met uw aankoopadres voor verder advies. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder de vloerdelen zijn gelegd.

- Bij vloerverwarming moet de temperatuur van de ondergrond overal lager zijn dan 28°C. De verwarmingsinstallatie dient minimaal 4 weken in werking te zijn voordat de vloer wordt gelogd om krimp en uitzetting van de ondergrond te voorkomen. Schakel vloerverwarming uit 24 uur voor en na het leggen van Flexxfloors Stick. Wij adviseren Flexxfloors Primer voor een betere hechting. Vloerverwarming met mogelijkheid voor koeling wordt niet aanbevolen vanwege het risico

van condensatie onder de stroken.

- Vloerverwarming: Deze verhandeling geldt alleen voor vloerverwarming op warmwaterbasis en voor vloerverwarming met koeling, mits deze is voorzien van een condens beveiliger. Het leggen op elektrische vloerverwarmingen wordt niet aanbevolen. Op vloerverwarmingen die voor 1990 zijn geïnstalleerd, mag geen Flexxfloors Stick Basic & Deluxe op aangebracht worden. Deze systemen produceren over het algemeen te hoge temperaturen.

Wat heeft u nodig [3]:

- Mogelijke hulpmaterialen:
 - Flexxfloors Liniaal
 - Meetlint
 - Potlood
 - Flexxfloors Mes

Het leggen:

Laat Flexxfloors Stick minstens 48 uur in de ruimte uitgepakt op kamertemperatuur acclimatiseren. Voor het beste optische effect: plaats de vloerdelen in de lengte met de lichtinval mee. [7] Leg de vloer niet bij een kamertemperatuur lager dan 15°C. Start het leggen altijd vanuit het midden van de kamer. Het midden kan worden bepaald door twee elkaar snijdende loodlijnen te trekken [4], waardoor de kamer in 4 gelijke vlokken wordt verdeeld. Verwijder het beschermepapier van de Flexxfloors en plak deze direct op de ondervloer [5]. Druk de strook goed aan en wijf stevig naar buiten toe. Zorg voor een volledig gesloten naad door de volgende strook perfect bij de gelegde strook aan te sluiten [6]. Flexxfloors is na het leggen direct beroepbaar.

Legpatronen

Visgraat patroon [A] Start vanuit het midden. Gebruik de Flexxfloors liniaal om een start hoek van 90° te verkrijgen. Leg de vloer zo, dat de hoeken exact over de lijn lopen. Maak de hele rij af alvorens de tweede te starten.

Wildverband [B, C]

Begin met leggen vanuit het midden en leg verder langs de lijn. Start de volgende rij (vanuit het midden) door met de helft, een derde of afwisselend in te springen.

Gebloktd tegelpatroon [D]

Bepaal waar de stroken met 'uni', 'tegel' gelegd worden. Begin met leggen vanuit het midden en leg verder langs de lijn. Start de volgende rij en sluit de tegels perfect tegen de liggende aan om een passend patroon te krijgen.

Zijkanten en onregelmatigheden [10]

Maak de stroken met een scherp Flexxfloors mes en liniaal op maat. Van boven insnijden en met beleid afbreken. Ook onregelmatige vormen, zoals bij deurposten en verwarmingsbuisen, kunnen worden gemaakt. Een mal van papier maakt dit gemakkelijker.

Het afmeten aan de muurkant [E, F]

Leg precies over de laatst gelegde strook [A], de bij te snijden strook [B]. Leg vanaf de muur eenzelfde strook [C]. Snij exact daaralangs [D] de onderliggende strook in en breek deze af. Nu heeft u exact de maat van het nog te leggen stuk. Dit geldt ook voor de lengte richting.

Afwerking

Bij intensief gebruik adviseren wij het aanbrengen van een extra PU beschermlaag direct na het leggen met Flexxfloors Protective Finish. Dit zorgt ook voor een grotere waterdichtheid doordat de nadelen tussen de stroken dichtvloeien. In vochtige ruimtes adviseren wij de vloer bij aansluitingen aan muur en sanitair met polyurethaan-kit behandelen. Flexxfloors Stick kan niet gebruikt worden als douchevloer.

Onderhoud

Een Flexxfloors vloer is gemakkelijk in onderhoud. Flexxfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner en Protective Finish zijn specifiek ontwikkeld voor Flexxfloors vloeren [8].

Dagelijks [11]

De grootste vijanden van elke vloer zijn stof, zand en gruis. Dagelijks stofzuigen of wissen met een zachte borstel is vaak al voldoende om deze te verwijderen. Reinig afhankelijk van het gebruik regelmatig de vloer met Flexxfloors Daily Cleaner. Gebruik één agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Vlekken meteen wegvegen en de plek nadweilen met schoon warm water.

Periodiek

Flexxfloors Stick is voorzien van een beschermende PU toplaag. Gebruik en intensive reiniging zullen deze toplaag aantasten. Daarom adviseren wij het uitvoeren van periodiek onderhoud. Bij gebruik in de woonkamer minimaal 1x per jaar en bij lichtere toepassingen zoals in een slaapkamer 1x per 2 jaar. Het onderhoud bestaat uit het grondig reinigen van de vloer met Flexxfloors Intensive Cleaner en het aanbrengen van een nieuwe PU beschermlaag met Flexxfloors Protective Finish. Dit kan eenvoudig met een kortharige wismop of wasverdeeler. Vuil, kleine krasjes en strepen van schoenzolen laten zich na deze behandeling ook gemakkelijker verwijderen.

Preventieve tips

Langdurige, directe zonnestraling kan uw vloer beschadigen. Gebruik een goede deurmat om te voorkomen dat vocht en vuil naar binnen borden gelopen. Vermijd rubberen vloermatten en zwarte meubelopdelen. Voorziet stoelpoten en ander meubilair van goede kwaliteit vilttoppen en sleep geen zware voorwerpen over de vloer. Zorg bij meubelen op wieltjes dat deze wieltjes geschikt zijn voor een vlakke vinyl vloerbedekking [geen rubber].

Garantievooraarden

Flexxfloors is met zorgvuldigheid geproduceerd. Mochten zich desondanks, binnen op de verpakking aangegeven periode na aankoopdatum, verborgen materiaal- en/of productfouten voordoen, dan gelden de volgende garantievooraarden:

- Indien u na het openen van de verpakking zichtbare gebreken in het product vaststelt, dient u dit vóór levering bij uw aankoopadres te melden.
- Wij verlenen garantie op gebreken die op het moment van levering reeds aanwezig, maar niet direct voor eender zichtbaar, waren.
- Garantie geldt indien de vloer binnenshuis bij u thuis is gelegd en onderhouden volgens de bijgevoegde instructies; de vloer dient in de gelegde toestand beoordeeld te kunnen worden.
- Garantie geldt slechts indien de afmeting van het gebruikte, samenhangende oppervlak goed zichtbaar en tenminste 2m² groot is.
- De beschadiging bedraagt ten minste 2cm².
- Eventuele klachten dient u schriftelijk te melden bij uw aankoopadres binnen de wettelijke 60 dagen na constatering, met bijstelling van de kassabon en deze voorwaarden. Schrijf het productnummer direct op uw kassabon. Bij een onterecht bevonden klacht heeft uw leverancier het recht de voorrijosten alsmede alle overige gemaakte kosten ter zake de onterechte klacht in rekening te brengen.
- Bij een terecht bevonden klacht wordt gedurende de garantieperiode de restwaarde van de beschadigde delen van uw vloer vergoed.
- De restwaarde wordt bepaald op basis van de resterende looptijd van de garantietijd van uw vloer.
- De garantie geldt niet voor schade welke hoger is dan de dagwaarde van de geleverde tegels en of stroken.
- U dient uw vloer met de Flexxfloors onderhoudsproducten te onderhouden.
- Bij een geschei, voortvloeiende uit deze garantieovereenkomst, kan elk van de partijen beroep doen, op een onafhankelijk deskundige, welke een bindend advies uit zal brengen. De kosten voor dit advies komen voor rekening van de in het ooglijd gestelde partij. Wanneer deze clausule wordt toegepast, dienen deze kosten vooraf schriftelijk te worden overeengekomen tussen de partijen.

Garantieverval:

- Bij beschadigingen ten gevolge van doorslijten, beschadigingen en scheuren van het slijplijf als gevolg van onjuist gebruik, vallende objecten, inloop van zand en/of bewerkingen met een scherp voorwerp.
- Door vuur en/of onoordeelkundig gebruik.
- Door elk ander onachtaardig gebruik van het betrokken product.
- Indien reeds voor bewerking kon worden vastgesteld dat het product een gebrek vertoont.
- Deze garantievooraarden tasten uw wettelijke rechten en plichten niet aan.

CE14041 en EN649
Gebruiksklasse 23/31 [intensief woongebruik]

Zie ook de website www.flexxfloors.com

Flexxfloors Stick Basic & Deluxe Laying and maintenance instructions

Thank you for choosing Flexxfloors. Follow the laying and maintenance instructions below for years of living pleasure.

GENERAL

Application

Flexxfloors Stick Basic & Deluxe is a vinyl floor for use in habitable spaces at home. Measure the length and width of the room. If the room has a bay window or extension, then measure this separately. Buy at least 10% more than needed in order to cover cutting errors, cutting waste or future use. Flexxfloors Stick Basic & Deluxe is a vinyl floor covering for use in habitable spaces at home. The temperature of the room should not go below 10°C. After laying, the floor temperature should not rise above 28°C. Therefore do not use Flexxfloors in conjunction with direct sunlight, as is the case with conservatories.

BEFORE YOU BEGIN:

Basic rules

- The substrate for Flexxfloors must at all times be solid, totally flat, load-bearing, sound and permanently dry [max. 2% humidity]. In addition, it must be clean and dry, free from, for example - plaster/cement residue, paint and grease [2]. Wipe the floor with your hand. If any dust or powder sticks to your hand, the floor will need to be cleaned. For a good adhesion between absorbent substrates and Flexxfloors, it is necessary to pre-treat the substrate with Flexxfloors Primer. On non-absorbent substrates this is also recommended. An absorbent substrate can be recognised by using a dust test. Pour a drop of water onto the floor. If after 1-2 minutes it has been absorbed then the substrate is absorbent. Base floors such as cement, concrete, anhydrite and wooden floors are absorbent floors and must be pre-treated with Flexxfloors Primer [9].
- Allow Flexxfloors Stick Basic & Deluxe to acclimatise for at least 48 hours in the room where it's going to be laid. Start installing from the centre and continue further along the line. Start the next row [from the centre] by staggering halfway, one-third of the way or alternating the panel length.
- Blocked tile pattern [D] Determine where the panel with 'uni', 'tile' are to be laid. Start installing from the centre and continue further along the line. Start the next row and make sure the tiles are fitted perfectly against the installed tiles to obtain a blocked tile pattern.

Various substrates

If the above mentioned basic rules are observed then Flexxfloors will bond well to most types of substrates. By following the advice below this will ensure the best results for each type of base floor.

- Concrete floor/cement floor/anhydrite floor:
If necessary, level the base floor with a self-leveling compound. Remove all dust and pre-treat with Flexxfloors Primer.
- Wooden floors:
Secure loose planks. Overlay the floorboards with hardboard - smooth side up. Fix the hardboard panels by fully gluing them or use stainless steel screws every 20 cm to secure to the floorboards. Always leave 10 mm of space between the hardboard panels and the wall, heating pipes and window/door frames etc. Then sand, vacuum and apply Flexxfloors Primer to the leveled floor. After the floor has dried, sand lightly with a fine abrasive material and ensure that the floor is dust-free. Please note: due to the base floor, seams between the Flexxfloors strips can occur.

- Tile floor:
Fasten loose tiles. Fill the joints with a leveling compound or level the floor entirely. Then sand and ensure that the floor is dust-free before pre-treating it with Flexxfloors Primer.
- Laminate and Parquet:
Laminate and parquet floors are not suitable for use as a base floor under Flexxfloors. Remove the floor and any under layers and follow the steps described in the basic rules for the substrate concerned.
- Soft vinyl or carpet flooring:
Flooring such as carpet, cork, soft vinyl or linoleum are not suitable for use as a base floor under Flexxfloors. Remove such flooring, scrape off [2] any glue residue and follow the steps described in the basic rules for the substrate concerned.

- Recommendation: use a subfloor that is suitable for processing a PVC Stick floor.
- A Flexxfloors Stick-floor is always laid floating and may not be glued, screwed, nailed or fastened in another way [3].

- In case of doubt about the correct processing of the floor boards, do not lay any further, but first contact your place of purchase for further advice. The final result depends greatly on the conditions under which the floor boards have been laid.
- In case of underfloor heating, the floor temperature must remain below 28°C at all times. The heating system must be on for at least 4 weeks before the floor is installed in order to prevent shrinkage and expansion of the base floor. Turn floor heating off 24 hours prior to and after installing Flexxfloors. We recommend Flexxfloors Primer for better adhesion. Underfloor heating with a cooling option is not recommended

Maintenance

A Flexxfloors flooring is easy to maintain. Flexxfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner and Protective Finish are specifically developed for Flexxfloors flooring [8].

Daily [11]

The greatest enemies of any floor are dust, sand and grit. Daily vacuuming or wiping with a soft brush is often enough to remove these. Depending on the use, regularly clean the floor with Flexxfloors Daily Cleaner. Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents. Immediately wipe away stains and mop afterwards using clean, hot water.

Periodic

Flexxfloors Stick is equipped with a protective PU top layer. Use and intensive cleaning will compromise this top layer. We therefore recommend carrying out periodic maintenance. When used in the living room, at least 1x per year and for lighter applications such as a bedroom, 1x every 2 years. The maintenance consists of the thorough cleaning of the floor with Flexxfloors Intensive Cleaner and the application of a new protective PU protective layer with Flexxfloors Protective Finish. This may be easily done using a shorthaired mop or wax spreader. Dirt, small scratches and streak

