



Lacq RapidOil 2C

Lacq RapidOil 2C is een product bestaande uit 2 componenten. Component A is op basis van plantaardige olie en is volledig vrij van oplosmiddel. Met slechts één enkele laag geeft u het hout kleur en de bescherming die het verdient. Met het toevoegen van de oplosmiddel vrije accelerator (component B) versnelt u de droging van de olie waardoor het behandelde oppervlakte sneller te belasten is. De A component kan ook worden toegepast als renovatie- of onderhoudsolie op ondergronden die eerder behandeld zijn met Rapidoil.

Toepasbaar op binnenhout:

- Parketvloeren
- Houten tafelbladen
- Keukenbladen
- Ander binnenhout

Lacq RapidOil 2C is bestendig tegen water, dus ook geschikt voor badkamers en keukens. Het kleurt en beschermt in één laag. Het heeft een hoge penetratie in ondergrond, waardoor het hout van binnenuit beschermd wordt. Daarnaast bestaat het product uit meer dan 95% herwinbare grondstoffen en biedt hierdoor een duurzame bescherming.

Verwerking:

1. Onbehandeld hout: schuur het oppervlak volgens de regels van de hout. Gebruik hiervoor geen fijnere korrel dan 120. Let erop dat schuursporen en onregelmatigheden na het aanbrengen van de olie extra zullen opvallen. Na het schuren grondig stofzuigen en alle stofrestanten verwijderen.
2. Meng de A en B Component zorgvuldig en roer het mengsel 2 minuten goed door.
3. Wees er zeker van dat het te behandelen oppervlak droog is. Breng een kleine hoeveelheid Lacq RapidOil 2C aan en verspreid deze met een doek of boenmachine met dunne beige pad. Werk in vlakken van 5 - 10 m².
4. Laat Rapidoil 2C enkele minuten inwerken. Verwijder daarna alle overtollige olie binnen 15 minuten per zone. Gebruik hiervoor een doek of boenmachine met witte pad. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af.
5. In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak na 24 - 36 uur na de behandeling belast worden. Na 5 dagen kan op het oppervlak gereinigd en onderhouden worden met Lacq Vloerzeep.

Let op! Het product is gebruiksklaar dus niet verdunnen! Na het mengen maximum 4 - 6 uur verwerkbaar (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid).

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement:

Circa 30 - 50 m² per liter. Circa 60m² per liter bij verbruik industriële toepassingen.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het-gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 24 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 36 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	5 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	30 °C.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

Let op! Gebruikte lappen, doeken etc. overgieten met water in verband met broeigevaar.

Verkrijgbare hoeveelheden:

0,5L & 1L.

Verkrijgbare kleuren:

Naturel, Brown, Chocolate, Chalk White, Creamy White, Grey, Dark Grey & Black.

Houdbaarheid:

Lacq RapidOil 2C kan gedurende 24 maanden worden opgeslagen in een koele droge omgeving en in de oorspronkelijke ongeopende verpakking.

Let op! Heb je niet alles in 1 keer nodig, meng de componenten dan niet met elkaar, want dit verhard snel en is daarna niet meer te gebruiken.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.