



Lacq Parketlak

Lacq Parketlak is een extreem sterke no-nonsense lak voor uw hardhouten vloer en parketvloer met een zeer hoge slijtvastheid op basis van urethaan acrylaat die tevens ook geschikt is voor houten meubels. Parketlak laat zich eenvoudig verwerken en is uitermate geschikt voor houten vloeren die intensief worden belast. De Parketlak is een watergedragen lak en is geurarm. Ook resulteert het in geen overlappingsen of aanzetstrepen. De lak is beschikbaar in een zijdeglans en ultra matte afwerking.

Toepasbaar op:

- Vloeren
- Meubels
- Trappen
- Ander binnenhout

Verwerking:

Onbehandeld hout:

1. Ontvet de vloer met Fluxaf Pro-Clean. Tropische houtsoorten, zoals Teak, Wengé e.d. ontvetten met thinner.
2. Schuur het oppervlak volgens de regels van het hout. Gebruik hiervoor korrel P120 – P150. Na het schuren grondig stofzuigen en alle stofrestanten verwijderen.
3. Roer het product goed op.
4. Product kan worden aangebracht met roller, kwast of verfspuit.
5. Wij raden aan om 3 lagen aan te brengen voor maximale bescherming.
6. Tussentijds schuren met korrel P220 of P320.
7. Zorg altijd voor ventilatie.

Behandeld hout:

1. Verwijder eerst grondig alle oude lak, was of olie lagen, deze kunnen namelijk zorgen voor een negatieve invloed op hechting en kwaliteit van de Lacq Parketlak, dit kan met de juiste schuurmachines en / of reinigingsmiddelen.
2. Schuur het oppervlak volgens de regels van de hout. Gebruik hiervoor korrel P120 - P150. Na het schuren grondig stofzuigen en alle stofrestanten verwijderen.
3. Roer het product goed op.
4. Product kan worden aangebracht met roller of kwast.
5. Wij raden aan om 3 lagen aan te brengen voor maximale bescherming.
6. Tussentijds schuren met korrel P220 of P240.
7. Zorg altijd voor ventilatie

Let op! Het product is gebruiksklaar dus niet verdunnen! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement:

Circa 12 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 1,5 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 2 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	10 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	30 °C.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met water.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Technische kenmerken:

Vochtregulerende werking: Nee
Substantie: Vloeistof

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L & 2,5L.

Verkrijgbare kleuren:

Invisible (ultra-mat) & Satin (zijdeglans).

Houdbaarheid:

Lacq Parketlak kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen tussen de 5°C en 35°C in de oorspronkelijke ongeopende verpakking.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.