TOEPASSING

Binnen toe te passen als hechtende dekvloer op betonnen, steenachtige en cementgebonden ondergronden. In combinatie met een stalen wapeningsnet ook toepasbaar als niet-hechtend of zwevend vloersysteem. Laagdikte van 3 – 10 cm.

VOORBEREIDING

Zorg voor een ondergrond die draagkrachtig, stabiel, droog en stofvrij is. Openingen moeten worden afgedicht om lekkage te voorkomen. De ondergrond voorbehandelen met **Weber Vloerprimer**.

AANMAKEN

Waterhoeveelheid:
- Gebruik 2,8 liter schoon leidingwater voor 20 kg **weberscreed VZC®**.

Mengen:
- Doe eerst de afgemeten totale hoeveelheid water in de kuip en voeg daarna de droge mortel toe.
- Meng minimaal 2 minuten met een elektrische menger (circa 600 RPM), tot een homogeen, klontvrij mengsel ontstaat. Na 1 minuut nog even kort namengen en vervolgens uitgieten op de vloer.
- **weberscreed VZC®** kan ook worden gemengd met behulp van een betonmolen. Laat de molen gedurende 3 tot 4 minuten draaien tot er een homogeen en klontvrij mengsel ontstaat.
- De aangemaakte mortel dient binnen 30 à 45 minuten verwerkt en afgewerkt te worden.

Tip: weberscreed VZC® kan eventueel onder afschot worden toegepast. Gebruik dan circa 1,8 liter schoon leidingwater per 20 kg.

VERWERKEN

- Verwerk de specie tussen de 5 °C en 25 °C.
- Sluit alle ramen en openingen om tocht tijdens de verwerking te voorkomen.
- Werk bij grote vloervlakken met meerdere mensen en verdeel de taken (mengen, uitgieten, afwerken).
- Giet de gietdekvloer op de gewenste hoogte en controleer regelmatig of de gewenste laagdikte is bereikt.
- De aangebrachte gietdekvloer dient met een drijfrei/vloertrekker afgewerkt te worden. Dit dient zowel in de breedte als in de lengte (kruislings) te gebeuren.
- Indien **weberscreed VZC®** wordt toegepast in combinatie met vloerverwarming, zorg dan voor voldoende (>25 mm) dekking op de vloerverwarmingsleidingen.

NABEHANDELEN

- Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vloer na ca. 1 à 2 dagen beloopbaar en na 3 - 6 weken af te werken (afhankelijk van vloerbekleding). Indicatie droogtijd, 1 cm per week.
- Verlijmen van vloertegels met de tegelproducten van Weber mogelijk na minimaal 4 dagen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

weberscreed VZC® is een vloeibare cementgebonden gietdekvloermortel. Voor productinformatie, verwerkingsadviezen, veiligheidsbladen en een prestatieverklaring (DoP) verwijzen wij u naar www.weberbeamix.nl, onze BouwWijzer of YouTube (WeberBeamix).

VERBRUIK

Circa 19 kg per m² per cm laagdikte. Rekenvoorbeeld, laagdikte 3 cm, vloeroppervlak 2 m²; betekent 19 kg x 3 cm x 2 m² = ca. 114 kg.

HOUDBAARHEID

Houdbaar en chromaatarm tot 9 maanden na productiedatum indien opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.