

VOORBEREIDING

Bevochtig te droge metselstenen 24 uur vóór verwerking. Verwerk matig zuigende stenen zonder voorbevochtigen. Let op: te droge of te natte metselstenen leiden tot slechte hechting.

AANMAKEN

Waterhoeveelheid:

- Gebruik 2,1 – 2,5 liter leidingwater voor 20 kg Metselmortel eco.

Mengen:

- Meng de mortel in een speciekuip met een boormachine met roerspindel ca. 3 minuten.

Tip: Doe eerst 3/4 van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbaar metselspecie ontstaat.

VERWERKEN

Verwerking:

- Verwerk de specie boven 5 °C.
- Verwerk de aangemaakte specie binnen ± 2 uur.

Uitvoering:

- Vul lint- en stootvoegen volledig (horizontale en verticale voegen).
- Krab de metselspecie rechthoekig uit. De diepte is bij voorkeur gelijk aan de gebruikte voegdikte maar moet min. 10 mm zijn.
- Voorkom smetten. Krab de specie daarom pas uit als deze voldoende is aangetrokken (maar niet uitgehard). Dit moment hangt af van het zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur. Richtlijn: de specie moet nauwelijks meer met de vinger in te drukken zijn.

Let op: Betonstenen en matig zuigende stenen hebben een geringe stapelhoogte.

NABEHANDELEN

Bescherm vers metselwerk tegen uitdroging (plastic folie of regelmatig benevelen met water) en bevrozing (afdekken). Bescherm bij langdurige regenval het metselwerk (voorkom uitspoelen van fijne delen en witte uitslag). Laat, om kans op uitbloeiing te verminderen, het metselwerk minimaal 2 weken uitharden alvorens te voegen met Weber Beamix Voegmortel.

VERBRUIK

Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele perforaties in de steen.

Formaat	Voegdikte	Verbruik/m ²
Waalformaat (210x100x50)	12 mm	50 kg/m ²
Dikformaat (210x100x65)	12 mm	42 kg/m ²
Module 65 (190x90x65)	12 mm	40 kg/m ²
Module 90 (190x90x90)	12 mm	33 kg/m ²

HOUDBAARHEID

24 maanden na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.