

Weber Beton reparatieset



weber Beton reparatieset is een universele, standvaste reparatiemortel, inclusief gereedschappen voor het mengen en aanbrengen, geschikt voor alle voorkomende reparatiewerkzaamheden aan wanden en vloeren.

- Universeel toepasbaar binnen en buiten
- 2 - 50 mm laagdikte
- Snel belastbaar

Weber Beton reparatieset is een complete set voor beton reparatie van wanden en vloeren. De beton reparatieset bevat beton reparatiemortel inclusief gereedschappen. De reparatieset is geschikt voor het repareren van o.a. wanden, balkonplaten, betonranden en ruw metselwerk. Reparatiemortel voor zowel binnen als buiten beton reparatiewerkzaamheden.

Toepassing

Weber Beton reparatieset is een universele mortel, met een zeer hoge hecht- en druksterkte. De reparatiemortel is daardoor bij uitstek geschikt voor constructieve reparaties en het plaatselijk herstellen van betonnen wanden, balkonplaten, betonranden, ruw metselwerk etc. Weber Beton reparatieset kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 2 tot 50 mm. Voor betonreparaties binnen en buiten.

Leveringsvorm

Emmer Weber Beton reparatieset à 5 kg

Product eigenschappen

Weber Beton reparatieset is een complete set voor het repareren van wanden en vloeren. De set bevat beton reparatiemortel inclusief gereedschappen. De reparatiemortel heeft een supersterke hechting aan beton en is snel belastbaar. Dankzij de hoge druksterkte is de set uitermate geschikt voor constructieve beton reparatie. Universeel toepasbaar voor binnen en buiten. Laagdikte van 2-50 mm.

Kleur

Grijs

Gereedschap

weber easyrepair Beton reparatieset is een compleet set inclusief verwerkingsinstructie en de gereedschappen om het product te mengen, verwerken, en af te werken (handschoenen, mengspindel, troffel).

Verbruik

5 kg droge poeder, aangemaakt met 650 ml water, geeft Ca. 2,75 liter specie.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Verwijder alle loszittende delen en maak de ondergrond goed schoon. Als er (wapening) staal in het zicht komt tijdens het reinigen van de ondergrond dan moet u deze goed ontroesten en eventueel behandelen met een wapeningsprimer. Voor het aanbrengen van de weber easyrepair Beton reparatie de ondergrond eerst goed voorbevochtigen met water. Zorg ervoor dat er geen water op de ondergrond blijft staan.

Weber Beton reparatieset

Aanmaken

Voor alle reparaties geldt een max. dosering van 650 ml leidingwater op 5 kg weber easyrepair Beton reparatie. Giet 550 ml water in de mengemmer en voeg tijdens het mengen de 5 kg droge mortel toe. Meng de specie gedurende 1 minuut met een boormachine met de roerspindel in een laag toerental. Voeg daarna het restant van het water toe aan de specie en meng gedurende 2 minuten tot een klontvrije specie ontstaat. Zet de specie met de troffel handmatig nog een keer om. Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven.

Verwerken

weber easyrepair Beton reparatie is bij 20°C ca. 20 minuten verwerkbaar. Neem met de troffel wat specie en zet deze met een duwende en licht strijkende beweging op de te repareren plaats. Verwerk zoveel specie zodat het gat of de scheur helemaal vol is geduwd. Nadat de specie is aangetrokken, kunt u het oppervlak afwerken met een schone en iets vochtige troffel.

Afwerken

Bescherm de mortel direct tegen snel uitdrogen door het af te dekken met plastic of licht te bevochtigen met water (nevel). Wilt u een grof oppervlak? Dan kunt u de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger naborstelen.

Aanvullende informatie

Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.

Technische informatie

- Samenstelling: zand en cementmengsel met kunststofbindmiddelen en diverse additieven die de verwerkbaarheid verbeteren.
- Korrelgrootte: < 0,7 mm

Houdbaarheid

Houdbaar en chromaatarm tot 24 maanden na productiedatum in de originele en ongeopende verpakking.

Let op

- De mortel kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.
- Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken en de eerste dagen beschermen tegen vorst.

Tips

Wil je een grof oppervlak? dan kun je de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger of vochtige spons nastrijken.