

## Weber Beamix NoMix Beton



**Weber Beamix NoMix beton** is een fabrieksmatig vervaardigde droge cementgebonden mortel, die gekenmerkt wordt door de wijze waarop het product verwerkt kan worden, namelijk zonder mengen. Geschikt als ballastbeton voor het vastzetten van palen, speeltoestellen, etc.

Met Weber Beamix NoMix beton is het stevig zetten en verankeren van palen kinderspel. Binnen vijftien minuten staat elke paal in je tuin als een huis. De tijdswinst zit in het kant-en-klare materiaal. Weber Beamix NoMix beton wordt gekenmerkt door de manier van verwerken, namelijk zonder mengen. Zo houd je meer tijd over om te genieten van je tuin!

### Toepassing

Voor het snel vastzetten van o.a.:

- palen
  - speeltoestellen
  - droogmolens
- pergola's

### Leveringsvorm

Zak à 20 kg

### Product eigenschappen

- Supersnel zonder te mengen.
- Verhardt binnen 15 minuten.

### Kleur

Grijs

### Certificeringen

Niet van toepassing

### Verbruik

20 kg geeft Ca. 11 liter specie. Het toe te passen gewicht hangt af van de grootte, het gewicht en de belasting van het object.

### Gebruiksaanwijzing

#### **Vorbereiding**

Graaf een gat met de gewenste afmeting.

#### **Aanmaken**

Aanmaken en mengen is niet nodig. NoMix beton mengt zichzelf met water.

## Weber Beamix NoMix Beton

### Verwerken

Verwerk de specie boven 3°C. Vul het gegraven gat voor de helft met schoon leidingwater. Plaats de paal vervolgens in de gewenste stand. Strooi de NoMix beton rondom de paal in het water totdat het gat gevuld is en de droge mortel volledig verzadigd is met water. Voorkom dat er vrij water op de ingestrooide mortel staat. Schoren van de paal hoeft niet want NoMix beton verhardt binnen 15 minuten. Werk het oppervlak van de specie eventueel glad af of bedek het met aarde of graszoden.

### Afwerken

Zorg ervoor dat de NoMix beton enkele dagen vorstvrij blijft.  
Dek het oppervlak eventueel af met een deel van de verwijderde aarde.

### Technische informatie

- Bindmiddel: portlandcement CEM I (EN 197-1)
- Toeslagmateriaal: harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
- Grootste korrelafmeting: 8 mm
- Toevoegingen: geen
- Hulpstoffen: speciale combinatie van hulpstoffen die aan de mortel de specifieke eigenschappen verlenen

### Houdbaarheid

Weber Beamix NoMix beton is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

### Let op

**NIET** te gebruiken in de toepassing als constructie beton.