



# Lacq Produra Nordic

Lacq offre une protection du bois adaptée à chaque tâche! Lacq Produra Nordic est une peinture pour bois écologique, mate et extrêmement durable, inspirée de la technologie et de la tradition scandinaves qui protègent leurs boiseries. A base d'eau, 100% sans plastique, respirante, ne coule pas et s'applique facilement. Composée d'huiles naturelles, à base d'huile de lin et de 4 autres huiles naturelles. Cette combinaison d'huiles naturelles est unique et donne au bois une très bonne protection pendant 12 ans une très bonne protection du bois jusqu'à 12 ans!

## Applicable à:

- Maisons en bois
- Chalets
- Équipement de terrain de jeu
- Clôtures
- Vérandas
- Auvents
- Abris de jardin
- Abris
- Éléments de façade
- Clôtures
- Panneaux de lattes

## Convient pour:

- Bois de Douglas
- Bois de mélèze
- Bois d'épicéa
- Bois de pin
- Bois de chêne
- Bois d'échafaudage
- Bois imprégné
- Bois non traité

## Traitement:

*Traitement du bois neuf non traité (moins de 2 ans):*

1. La surface doit être propre, sèche et saine. Enlever la saleté, la poussière, les moisissures, les algues et la mousse, ainsi que les parties non adhérentes. Il n'est pas nécessaire de poncer, mais seulement si l'on souhaite obtenir un résultat lisse. Si nécessaire, réparez les fissures et les trous avec un bon mastic acrylique ou polyuréthane. Ne jamais utiliser de mastic à base de silicone !
2. Nettoyer avec [Fluxaf Pro-Clean](#).
3. Bien mélanger en partant du fond.
4. Utiliser un pinceau plat, un rouleau ou un pulvérisateur de peinture sans air. Appliquer dans le sens de la longueur du bois pour une bonne finition.
5. Appliquer la première couche diluée, diluer avec jusqu'à 10% d'eau.
6. Ne peindre qu'une seule couche lorsque le bois est encore frais/nouveau en raison d'un éventuel lessivage de la résine. La résine est un composant naturel du bois et peut s'en détacher au fil du temps, en particulier au cours de la période qui suit la pose ou le traitement du bois. Il s'agit d'un processus normal qui n'indique pas nécessairement un défaut ou un problème avec le bois.
7. Saturer complètement le bois de tête avec Lacq Produra Nordic 3 à 4 fois mouillé sur mouillé.
8. Appliquer la deuxième couche sans dilution.
9. Appliquer la troisième couche non diluée après que la deuxième couche soit sèche au toucher.
10. Nous recommandons d'appliquer 3 couches pour une protection optimale.

*Traitement du bois traité:*

1. La surface doit être propre, sèche et saine. Enlever la saleté, la poussière, les moisissures, les algues et la mousse, ainsi que les parties non adhérentes. Il n'est pas nécessaire de poncer, mais seulement si l'on souhaite obtenir un résultat lisse. Si nécessaire, réparez les fissures et les trous avec un bon mastic acrylique ou polyuréthane. Ne pas utiliser de mastic à base de silicone.
2. Pour les couches de peinture fortement touchées, il est conseillé de les éliminer par ponçage,

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliedthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

- séchage au sèche-cheveux ou décapage avec un décapant Fluxaf.
3. Nettoyer avec [Fluxaf Pro-Clean](#).
  4. Bien mélanger en partant du fond.
  5. Utiliser un pinceau plat, un rouleau ou un pulvérisateur de peinture sans air. Appliquer dans le sens longitudinal du bois pour une bonne finition.
  6. Appliquer la première couche non diluée.
  7. Saturer complètement le bois de tête avec 3-4 couches mouillées sur mouillées.
  8. Les deuxième et troisième couches ne peuvent être appliquées que lorsque la surface est sèche au toucher.
  9. Nous recommandons d'appliquer 3 couches pour une protection optimale.

*Attention! La durée de la protection du bois dépend de la qualité du bois, d'un prétraitement correct, de l'exécution de la peinture, de l'entretien et de l'intensité de la charge. Faites toujours un essai au préalable pour vérifier si vous obtenez la finition souhaitée. En effet, celle-ci peut varier d'un type de bois à l'autre.*

### **Conseil!**

Il est compréhensible qu'il soit souhaitable de terminer le travail en une seule fois, mais sur du bois neuf/frais, il est conseillé d'appliquer une couche la première année afin que la résine et l'humidité puissent s'échapper correctement. Tout est sorti ? Appliquez alors les deux couches suivantes.

### **Entretien de la surface:**

Pour tirer le meilleur parti de la peinture, la surface doit être nettoyée et entretenue chaque année. La surface peut être nettoyée en l'essuyant doucement. Utilisez à cet effet un chiffon humide ou une éponge douce. Sur les surfaces horizontales, l'eau reste souvent plus longtemps, ce qui entraîne plus d'usure. Cela augmente la probabilité de dommages et de fissures, nécessitant un traitement plus fréquent.

*Attention! Il convient d'éviter les brossages brusques et les détergents puissants.*

### **Outils:**

Rouleau, pinceau ou pulvérisateur de peinture sans air (buse 0,013"-0,018").  
En cas d'utilisation d'un pulvérisateur de peinture sans air, terminer au pinceau.

### **Rendement:**

Environ 4-8 m<sup>2</sup> par litre.

*Attention! Le rendement dépend toujours de la structure, de la porosité du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.*

### **Diluer:**

Si nécessaire, jusqu'à 10 % avec de l'eau.

*Attention ! Pour obtenir une surface uniforme, veillez à mélanger suffisamment de peinture dans un pot pour éviter les différences de couleur.*

### **Temps de séchage:**

Séchage à la poussière:	environ 12 heures.
Peignable après:	environ 6 heures.
Température de travail minimale:	5 °C.
Température de travail maximale:	25 °C.
Humidité relative:	inférieure à 80 %.
Humidité du bois:	inférieure à 18

Attention ! Ne pas travailler en plein soleil. Lacq Produra Nordic a besoin d'au moins 4 semaines pour sécher complètement dans des conditions normales, après quoi la surface peinte aura atteint sa dureté et sa durabilité finales.

### **Nettoyage:**

Enlever l'excédent de peinture des outils et les nettoyer avec de l'eau et du savon.

*Attention! Il existe un risque de brûlure et d'incendie lors de l'utilisation de textiles. Toujours verser de l'eau et laisser sécher complètement.*

### **Quantités disponibles:**

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

750 ml & 2,5 litres.

**Caractéristiques techniques:**

Effet régulateur d'humidité: Oui  
Protection en années: 10-12 ans

**Finition:**

Mat.

**Couleurs disponibles:**

Disponible dans toutes les couleurs. Demandez les options!

*À noter: Le type de bois et le nombre de couches appliquées peuvent influencer le résultat de la couleur. C'est pourquoi nous recommandons de toujours faire un essai au préalable pour évaluer le résultat.*

**Durée de conservation:**

Fermer hermétiquement après utilisation et retourner brièvement pour remplir le bord afin d'assurer une bonne étanchéité. Conserver 2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température comprise entre 5°C et 35°C).

**Conseils de sécurité:**

Tenir hors de portée des enfants. Pour des informations détaillées sur la sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité peut être téléchargée à l'adresse suivante :

[www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

**Conseils personnalisés:**

Pour obtenir des conseils techniques personnalisés, veuillez nous contacter.